



**CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**  
Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci – São Paulo – SP  
Cep: 01528-010 - Tel: (0X11) 3207-1522 - Fax: (0X11) 3207-8549

## LAUDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### TELA DE POLIPROPILENO – MARLEX WALTEx

**Nome do Produto:** Tela de Polipropileno Marlex Waltex  
**Registro na ANVISA nº.:** 10229650008

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composição:** 100% Polipropileno (PP) atóxico.

**Cor:** Natural

**Peso:** 97 g/m<sup>2</sup>

**Diâmetro do fio:** 0,15 mm

**Porosidade:** 0,9 mm x 0,6 mm

**Descrição:** Produto produzido em fios de monofilamentos redondos de Polipropileno (PP) virgem em um calibre de 180  $\mu$  ( $><10$ ). Embalada em envelope de papel grau cirúrgico e estéril sob a ação do gás oxido de etileno (Eto).

Fabricada em monofilamentos de polipropileno (PP).

**Observação:** Valores informados aproximados (+/-)





TABELA DE MEDIDAS (cm)	
A	B
6,40	15,00
10,00	10,00
10,00	12,00
10,00	15,00
10,00	17,00
10,00	20,00
12,00	10,00
12,00	12,00
12,00	15,00
12,00	17,00
12,00	20,00
15,00	10,00
15,00	12,00
15,00	15,00
15,20	15,20
15,00	17,00
15,00	20,00

TABELA DE MEDIDAS (cm)	
A	B
20,00	20,00
20,00	22,00
20,00	25,00
20,00	27,00
20,00	30,00
30,00	10,00
30,00	12,00
30,00	15,00
30,00	17,00
30,00	20,00
30,00	25,00
30,00	30,00
30,50	30,50
26,00	36,00
25,00	35,00
50,00	95,00

De 1,00 até 950,00 cm<sup>2</sup>

DETALHE DA TRAMA



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>ESPECIFICADO</b>
<b>Diâmetro</b>	ASTM D 4975	mm	0,120 - 0,160
<b>Resistência à Tração</b>	ASTM D 2256-97	Kgf	≥ 0,700
<b>Alongamento à Ruptura</b>	ASTM D 2256-97	%	25,0 - 35,0
<b>Encolhimento a 120°C / 5min.</b>	ASTM D 2256-97	Kgf	4,0 - 6,0
<b>Dimensional</b>	NA	cm	15 x 15
<b>Inspeção Visual</b>	NA	NA	NA
<b>Inspeção Lâmpada LED/ LUPA</b>	NA	NA	NA
<b>Aspecto</b>	NA	NA	Livre de furos e rebarbas
<b>Cor</b>	NA	NA	Transparente/ Translúcido